VISCOSITY WORK SHEET

Item 5061-66	P.T. No.	Date 4/6/56
Worker Stanley	Polymer Lucite	Solvent Chloroform
For Y Solfe	Charge 1329	Temperature 20°C.
Viscometer No. III	Efflux Time 151.9; 152.0	Weight: Gross 3.6055
Viscometer No. 8	Efflux Time 159.4; 159.5	Tare 3.4805
Viscometer No. A	Efflux Time 170.0; 169.9	Net 0.1250 gm/25 ml fl

Sample	Flask	Visc. No.	Solution Efflux Times	Rel. Visc.	Inh. Visc. or M.W.
2893-121-A	XX	III	196.8; 196.9; 197.0	1.296	0.518
2893-121-B	M39	8	200.9; 201.1; 201.3	1.261	0.466
2893-121-C	H15	A	220.0; 220.1; 220.1	1.295	0.516
2893-121-D	H14	III	193.4; 193.0; 193.2	1.272	~~0.487~~ 0.479
2893-121-E	H3	8	207.9; 208.0; 207.8	1.304	0.530
2893-121-F	H8	A	218.0; 218.3; 218.5	1.285	0.501

cl
JEK

PC-1

N38913