4

VISCOSITY WORK SHEET

Item 3915-18 P.T. No. Date 3/21/56

Worker Stanley Polymer Lucite Solvent CH_2Cl_2

For Mead Charge 1329 Temperature 20°C

Viscometer No. III Efflux Time 152.0; 152.1 Weight: Gross 3.6062

Viscometer No. B Efflux Time 159.6; 159.5 Tare 3.4812

Viscometer No. A Efflux Time 170.1; 170.1 Net 0.1250g / 25ml.

Sample	Flask	Visc. No.	Solution Efflux Times	Rel. Visc.	Inh. Visc. or M.W.
4893-108H	JU	A	211.6; 211.7; 211.6	1.245 ✓	0.44 ✓
4893-108I	VI	III	187.8; 187.7; 187.8	1.237 ✓	0.43 ✓
4893-108J	J5	B	199.2; 198.9; 199.0	1.248 ✓	0.44 ✓
4893-108K	H8	A	211.6; 211.6	1.244 ✓	0.44 ✓

CH FKR

PC-1

3-22-56 [illegible]

N38901