[redacted]

Duramix
Int. & Ext. Floor & Deck
Grey
A-3265
Second

| | | | | Actual 3/31/42 | | Market 3/31/42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pigment** | | | | | | | |
| FW-270 | Titanium Oxide | 150 | 4.275 | 14.87 | 22.31 | 14.87 | 22.31 |
| 2233-M | Titanium Oxide | 300 | 8.580 | 14.87 | 44.61 | 14.80 | 44.40 |
| 1817 | Trtd. Calc Carbonate | 900 | 40.770 | 1.70 | 15.30 | 1.90 | 17.10 |
| BY-10 | Chr. Yellow Veh. Base | 10 | .562 | 19.24 | 1.92 | 19.24 | 1.92 |
| 1115 Base | Lampblack Veh Base | 200 | 24.800 | 12.40 | 24.80 | 12.82 | 25.64 |
| Bw-21 | Lithopone Veh. Base | 140 | 8.148 | 6.01 | 8.41 | 6.52 | 9.13 |
| **Vehicle** | | | | | | | |
| X-70577 | Grinding Varnish | 1442 | 191.786 | 12.36 | 178.23 | 13.93 | 200.87 |
| (2951)R | Mixing Varnish | 2427 | 343.178 | 6.82 | 165.52 | 7.45 | 180.81 |
| (183) | Drier | 114 | 15.550 | 5.22 | 5.96 | 5.25 | 5.99 |
| (1767) | Anti-Skinning Agent | 36 | 8.332 | 5.79 | 2.08 | 5.74 | 2.07 |
| | | | | | 469.13 | | 510.24 |
| | | 5719 | 642.981 | | 74.82 | | 81.38 |
| | XXXXXX | | 642.981 | | | | |
| | | | 2.49% | | | | |
| | | | 627. | | | | |
| | | | | | .748 | | .81 |
| | | | | | .011 | | .01 |
| | | | | | .024 | | .02 |
| | | | | | .783 | | .84 |
| | | | | | .187 | | .18 |
| | | | | | .970 | | 1.03 |

| | C.L. | L.C.L. |
|---|---|---|
| | 1.84 | 1.94 |
| | 1.57 | 1.65 |
| OVER 500 | | 3.10 |
| | 1.84 | 1.94 |
| UNDER 500 | | 2.04 |

OPA [redacted]000761

N 4768